

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Anvendelig på de fleste typer materialer, bl.a. jern, stål, aluminium, som f.eks. hallkonstruksjoner, kjøretøychassis, transportstativ, baljer, gitter, lysmaster, krananlegg, lyskastere, armatur, beslag, komponenter etc.

### BESKRIVELSE

- Vannfortynnbar enkomponent grunner og toppstrøk
- Korrosjonsbeskyttende med aktive rusthindrende pigment
- God værbestandighet
- God fyll og dekkevne
- Silkematt overflate

### FORDELER

- Miljøvennlig
- Inneholder ingen giftige tungmetaller og ikke PVC. Ecopakt har et særdeles lavt innhold av løsningsmiddel, hvilket sikrer at det vil være et minimum av utslipp og lukt
- Hurtigtørrende - hurtig overmalbar
- TÜV-godkjent

### TEKNISKE DATA

- |                                |                          |                                              |                            |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| • Tørrstoffinnhold, volum      | ca. 40-45%               | • Tørketid ved 20°C og 65% relativ fuktighet |                            |
| • Løsemiddelinhold             | ca. 2,5%                 | • Støvtørr                                   | ca. 30 min                 |
| • Egenvekt                     | 1,2-1,5 kg/ltr           | • Berøringstørr                              | 60-90 min                  |
| • Lukt                         | Mild                     | • Fullt herdet                               | ca.12 timer                |
| • Viskositet v/20°C / 4 mm     | > 100 sec<br>(DIN 53211) | Tørketiden er avhengig av god lufttilførsel  |                            |
| • Teoretisk forbruk, 40 µm TFT | 10,5 m²/ltr              | • Farge                                      | Hvit                       |
| • Anbefalt TFT                 | 40-60 µm                 |                                              | Andre farger på bestilling |
| • Vannoppløselig               |                          |                                              |                            |
| • Glansgrad i hht NCS skala    | 20-40%<br>Farveavhengig  |                                              |                            |

### OVERFLATEBEHANDLING

Det er spesielt viktig med god avfetting når det gjelder vannfortynnbare malinger. Grundig manuell børsting av flaten er tilstrekkelig. Forarbeidet kan også gjøres på fuktige overflater.

---

## PÅFØRING

---

For maksimal holdbarhet anbefales to til tre strøk.

Påføres med pensel, rulle eller malesprøyte. Ved bruk av pensel eller rulle skal Ecopakt brukes ufortynnet. Det anbefales Lasur- eller akryl-pensel, alternativt mohair-rulle.

Ved bruk av malesprøyte kan Ecopakt hvis nødvendig tynnes med vann, maksimalt 3-5%.

Rengjør utstyret straks med vann. Hvis absolutt nødvendig, kan man anvende Power Coat Spesial-Tynner.

**NB:** Power Coat Ecopakt egner seg **IKKE** som toppstrøk direkte på brannhemmende maling, da den fester dårlig på disse underlag. Ecopakt er også svært ømfintlig for forurensing, silikon etc. Det anbefales derfor alltid en god rengjøring og en test før full maling.

---

## LAGRING

---

Lagerstabilitet: 6 måneder - **må oppbevares frostfritt.**

Transportstabilitet: Produktet tåler en frakttid vinterstid ned mot -10°C i inntil 3 dager.

---

## ØVRIGE DATA

---

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).

PR-nr: Ikke pliktig.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|