

BRUKSOMRÅDE

- Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle
- Kan også brukes til rengjøring av arbeidsredskap
- Egner seg for alle Power Coat polyesterbaserte malingstyper

BESKRIVELSE

Spesialtynner for Power Coat "3 in 1", Robust-Lack, Nitrofest og Kristallglasur. Power Coat Spesialtynner har mild lukt og langsom fordampning. Brukes for å regulere viskositeten og forsinke tørkeprosessen, noe som vil gi bedre finish.



TEKNISKE DATA

- | | |
|---|--|
| • Løsemiddelblanding: 1-Methoxy-2-Propanolmetyllaktat, 2-etoksy-1-metyletylacetat | • Flammepunkt: 36°C (DIN 53213) |
| • Lukt: Mild | • Damptrykk v/20°C: 3-10 h Pa |
| • Form: Flyktig | • Løselighet i vann: >75% |
| • Tenntemperatur: >250°C (DIN 51794) | • Viskositet v/20°C/4 mm: 12-15 sec. (DIN 53211) |
| • Eksplosjonsgrense: 0,5 Vol% / 11 Vol% | • Tilstandsforandring: Fordamper |
| • Tetthet kg/l v/20°C: ca. 1 | • Forpakning: 5 ltr eller 0,5 ltr |
| | • Farge: Fargeløs |

BRUKSANVISNING

Vi anbefaler prinsipielt at man er forsiktig med tilsetning av tynner. Kannen må øyeblikkelig lukkes igjen etter bruk. Hele innholdet i kannen kan brukes.

Ved tilsetning av Power Coat Spesialtynner i maling: Følg veiledningen i de forskjellige produktdatablad.

PÅFØRING

Metode	Pensel el. Rulle	Luftforstøvningsprøyte	Høytrykks-Sprøyte	HVLP	Airbrush
Maks. TFT (1 strøk)	Pensel 40-80 µm Rulle 40-60 µm	50-125 µm	50-125 µm	50-125 µm	50-125 µm
Spesialtynner	Power Coat Spesialtynner brukes for å regulere viskositeten og forsinke tørkeprosessen, noe som vil gi bedre finish ved påføring med pensel eller rulle				
Kombitynner	Uten tynning	5 – 10%	3 – 5%	3 – 5%	15 %
Dysetørrelse	-	1,4-3,5 mm	0,017" – 0,027"	1,6 – 3,5	-
Væsketrykk	-	4 – 5 bar	Min. 150 bar	5/1 bar	0,8-2 bar

Kombitynner: Tynner for sprøyting og rengjøring.

Spesialtynner: Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle.

Rengjøring: Power Coat Kombitynner. Ideell påføringstemperatur: +15°C - +25°C. Mulig påføringstemperatur er -10°C - +30°C. Relativ fuktighet må være under 85%.

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig. Må ikke stå i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad. Kun til profesjonelt bruk.

PR-nr.: 85028