

PRODUKTDATABLAD

POWER COAT FLUORESCERENDE MALING

**POWER
COAT®**

BRUKSOMRÅDE

- Kan brukes både på tre, metall og de fleste typer plast
- For både innendørs og utendørs bruk

BESKRIVELSE

- Hurtig tørkende fluorescerende maling til sikkerhets- og signalmerking for innendørs og utendørs bruk
- Meget synlig både i dagslys og i mørke i UV-belysning
- Ikke tilsatt bly, aromater eller cadmium



TEKNISKE DATA

Basis	Akryl-harpiks		
Farger	RAL 3026 Rød, RAL 1026 Gul, RAL 2007 Orange		
Emballasje	500 ml spray, 750 ml boks, 5 ltr spann		
VOC-verdi	496 g/ltr		
Tørketid ved 20 °C og 65% R.H.	Støvtørr	:	ca. 5 min
	Berøringstørr	:	ca. 40 min
	Fullt herdet	:	24 timer

OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være fri for rust, ren/tørr og uten fett og andre forurensninger.

Før man anvender Power Coat Fluorescerende Maling anbefales en hvit grunning for å gjøre flaten jevn. Dette vil øke lysvirkningen. Effekten vil også være avhengig av påføringstykkelse.

For utendørs bruk bør Power Coat Fluorescerende Maling beskyttes med Power Coat Kristallglasur eller Power Coat Klarlakk. Dette vil øke holdbarheten mot vær og vind, og også øke mekanisk slitestyrke.

PÅFØRINGSDATA

Omgivelsestemperatur: minimum 5 °C – optimalt mellom 12 og 25 °C.

Relativ fuktighet: maksimalt 80 %.

Overflatetemperaturen må være minimum 3°C over duggpunktet.

PÅFØRINGSMETODE

1 strøk med full dekk. Fullt herdet 24 timer innen annen behandling.

Kan påføres med pensel, rull eller høytrykksprøyte. Påføring med høytrykksprøyte anbefales og gjør det lettere å nå anbefalte tykkelser.

s. 1/2

LAGRING

Lagringstid er 12 måneder i uåpnet spann. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata, samt transportdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr: 600094