

BESKRIVELSE

Vannfortynnbar én-komponent klar impregneringsgrunner for porøse og pulveraktige overflater.

BRUKSOMRÅDE

Power Coat Unifix brukes som en impregneringsgrunning på porøse underlag for å feste og forsegle overflaten før videre maling. Den er egnet for følgende underlag:

- Murstein
- Betong
- Puss
- Andre porøse mineralske underlag

FORDELER

- Hurtigtørkende: Reduserer installasjonstid
- Lav VOC: 0 g/L
- Brannsikker: Ikke brennbar
- Lett å håndtere: Vannbasert og luktfri, ideell for bruk i bebodde områder
- God inntrengingsevne: Svært små dispersjonspartikler sikrer dyp penetrering

TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold	15 % ± 2 (vekt) / 15 % ± 2 (volum)
Egenvekt	1,02 ± 0,05 g/cm ³
Viskositet	10 – 20 sek. (Ford Cup 4 – 23°C)
VOC	0 g/ltr
Flammepunkt	Ikke brennbar
Påføringstemperatur	Minimum 10°C – Optimalt mellom 15°C og 23°C
Anbefalt TFT	Ikke oppgi
Teoretisk forbruk for anbefalt TFT	ca. 0,10 ltr per m ² (Faktisk mengde vil avhenge av underlagets sugesevne.)
Tørketid	20°C
Støvtørr	1 time
Overmalbar	4 timer
Varmemotstand	Ikke oppgi
Farge	Fargeløs
Glansgrad	Blank
Emballasje	1 ltr 5 ltr 20 ltr
UV-bestandighet	Ikke oppgi

FORBEHANDLING

- Overflaten skal være ren, tørr, avfettet og støvfri før påføring.
- Produktet er klart til bruk, ingen fortynning nødvendig.

PÅFØRING

- Påføring med pensel, rulle, sprøytepumpe og airless sprøyte (dyse 011–015)
- Påføres til metning av underlaget
- Temperatur: Minimum 5°C, optimalt mellom 12°C og 25°C
- Relativ luftfuktighet: Maks. 80%

LAGRING

24 måneder (tørt, frostfritt, unna varme)

NORMER OG TESTER



ISO 16000-6 / VOC Classification in France

SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.jsc.no, www.ecoonline.no, www.nobb.no og www.cobuilder.no.

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S.Cock AS' kjennskap og kontroll, kan J.S.Cock AS ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.