

BESKRIVELSE

Syrebasert rustvask/rustfjerner for fjerning av overflaterust, rustflekker, rustpartikler og rustreder på behandlede og ubehandlede flater, også betong. Produktet gir økt motstandsdyktighet mot ny rustdannelse gjennom fosfatering av overflaten.



BRUKSOMRÅDE

Fjerning av rustreder, overflaterust og rustflekker på behandlet eller ubehandlet underlag. Kan brukes på betong, mur, fliser/skifer, galvanisert metall og syrefast metall når underlaget tåler syre. Også relevant for kalkutslag på mur og rengjøring av verktøy/postkasser.

FORDELER

- Effektiv på overflaterust og rustreder.
- Bredt bruksområde på flere mineralske og metalliske underlag.
- Klar til bruk og enkel å påføre med trigger/spray, kost, pensel eller svamp.
- Kan øke motstandsdyktighet mot ny rustdannelse via fosfatering.
- Samme styrke/kvalitet i forbruker- og industriemballasje ifølge leverandør.

TEKNISKE DATA

Tørrstoffinnhold	Ikke relevant
Egenvekt	Tetthet: ca. 1,14 g/cm ³ .
Viskositet	Ikke oppgitt.
VOC	Ikke oppgitt.
Flammepunkt	> 61 °C.
Påføringstemperatur	Ikke oppgitt av leverandør. Praktisk anbefaling: brukes frostfritt og kun på underlag som tåler syre.
Anbefalt TFT	Ikke relevant
Teoretisk forbruk for anbefalt TFT	Ikke relevant. Forbruk avhenger av rustgrad, underlag, porøsitet og nødvendig virketid/gjentakelse.

Tørketid	Produktet skal skylles av med vann etter virketid, og underlaget må tørke før eventuell videre behandling/maling.
Berøringstørr	Ikke relevant.
Overmalbart	Ikke relevant.
Anbefalt overmalingstid	Ikke oppgitt. Etter behandling må underlaget skylles grundig og være rent og tørt før maling.
Håndteringstørr	Ikke relevant.
Fullt uttørket	Ikke relevant.
Fullt herdet	Ikke relevant.
Varmemotstand	Ikke relevant / ikke oppgitt.
Brukstid etter åpning	Ikke oppgitt. Åpnede beholdere lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.
Farge	Gulaktig væske.
Glansgrad	Ikke relevant.
Emballasje	1 L flaske med trigger/spray.
UV-bestandighet	Ikke relevant – ikke et eksponert malings-/lakksjikt.

FORBEHANDLING

Fjern løs smuss og løse rustpartikler der det er praktisk. Test alltid på et lite synlig område før bruk for å kontrollere at underlaget tåler produktet. Beskytt glass, plast og andre sensitive underlag mot søl/avrenning. Bruk ikke på legeringer/underlag som ikke tåler syre uten forhåndstest. Ved søl på glass/plast: skylld umiddelbart med rikelig vann.

PÅFØRING

Påfør med trigger/spray, pensel, kost eller svamp. La produktet virke etter rustgrad og underlag. Bearbeid med stiv kost/børste ved fastsittende rust. Skylld grundig med rikelig vann etter behandling. Gjenta prosessen ved behov.

Tynner/rengjøring: Vann. Produktet er fullt oppløselig i vann. Virketid: 30–60 sek. / 1–5 min. / 5–15 min. etter rustgrad. Galvanisert stål: ca. 10–30 sek.

LAGRING

Oppbevares i originalemballasje eller beholdere av samme materiale. Åpnede beholdere lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Oppbevares utilgjengelig for barn. Anbefalt frostfri lagring; leverandør opplyser at produktet normalt fungerer selv om det har frosset, men sprayhode kan sprekke/lekkasje kan oppstå. Holdes adskilt fra sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

SIKKERHETSDATA

Yrkeshygiene data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Helse-, Miljø- og

Sikkerhetsdatablad. Kun til profesjonelt bruk.

OVERMALING

Produktet er ikke en primer eller overmalbar film. Det skal skylles av etter virketid. Før eventuell maling/lakk må overflaten være ren, fri for produktrester og helt tørr. Følg kravene i aktuell maling/prosedyre for forbehandling, salter, pH og tørrhet. Ved stål som skal males: påfør egnet korrosjonsbeskyttende system etter rengjøring/tørk og før ny rustdannelse.